

# Topolit® Bitufix Reparaturasphalt

Topolit® Bitufix ist ein gebrauchsfertiger, sofort belastbarer Reparatursphalt auf Basis von Bitumen, Polymeren, verschiedenen Klebern sowie Additiven.

## Anwendung

Topolit® Bitufix wird eingesetzt für alle Instandsetzungsarbeiten im Fahrbahnbereich (Asphalt oder Beton).

## Zum Beispiel:

- Anschluss Kanaldeckel/Fahrbahn
- kleine Schlaglöcher
- kleine Einschnitte in der Fahrbahn

## Eigenschaften

- gebrauchsfertig, 1-komponentig
- eine Grundierung ist nicht erforderlich
- der Einbau ist sowohl bei Nässe als auch bei Frost möglich
- sofort nach dem Einbau belastbar
- einfach zu verarbeiten
- laut gesetz. Kennzeichnungspflicht: lösungsmittelfrei

Topolit® Bitufix kann bei Umgebungstemperaturen von -20° C bis +40° C verarbeitet werden. Die Materialtemperatur sollte zwischen +10° C und +20° C liegen.

## Topolit® Bitufix wird in zwei Korngrößen angeboten:

Körnung 0 – 3 mm für Einbauhöhen von 1 – 4 cm (weißer Deckel)

Körnung 0 – 5 mm für Einbauhöhen von 4 – 8 cm (grüner Deckel)

Weitere Korngrößen auf Anfrage.

## Verarbeitung

### 1. Vorbereitung

Für eine dauerhafte Instandsetzung ist eine ausreichende Strukturfestigkeit des Untergrundes unerlässlich. Schmutz, stehendes Wasser, Eis und lose Bestandteile sind zu entfernen.

### 2. Einbauen

Topolit® Bitufix kann ohne Anmischen direkt aus dem Eimer in die Ausbruchstelle gefüllt werden. Es empfiehlt sich, den Eimer vor dem Verarbeiten einige Zeit umzudrehen, damit das Bindemittel sich besser verteilt und eine gleichmäßige Konsistenz entsteht. Die Ausbruchstellen sind etwas über Fertigniveau aufzufüllen und mit Schaufel oder Stampfer zu verdichten. Es empfiehlt sich eine maschinelle Verdichtung für eine schnellere Verkehrsfreigabe/Nutzung.

Topolit® Bitufix ist sofort nach dem Einbau belastbar. Je höher die Verdichtung ist, auch durch Befahren, desto schneller härtet das Material aus. Topolit® Bitufix nicht einsetzen, wo hohe Punkt- und Drehbelastungen zu erwarten sind.

## Verbrauch

25 kg je m<sup>2</sup> bei 20 mm Schichtdicke

## Lagerung

Trocken, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Es empfiehlt sich der Verbrauch innerhalb von 12 Monaten.

## Lieferform

25 kg Kunststoffeimer mit  
24 x 25 kg = 600 kg je Euro-Tauschpalette

Topolit® Bitufix ist kein Gefahrgut nach GGVS.



P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG | Tel.: 02131 5669-0 | Fax: 02131 5669-22 | info@eurogrout.de | www.eurogrout.de

Die Angaben des Prospektes, die anwendungstechnische Beratung und sonstige Empfehlungen beruhen auf umfangreichen Forschungsarbeiten und Erfahrungen. Alle technischen Daten wurden bei 20°C ermittelt. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte und Verfahren auf ihre Eignung für den Einsatzzweck selbst zu prüfen. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind die vorausgegangenen technischen Datenblätter ungültig.